

Hidrocarburos

Impulsión de hidrocarburos en general con contenido de aromáticos del 25% máximo (naftas, gas oil, fuel oil, kerosene, etc.). A pedido puede suministrarse con cable de cobre para descarga electrostática.



Composición

Superficie externa: Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: NBR.

Compuesto externo: NBR - PVC.

Refuerzo: Trenzas de hilado de poliéster.

* Telas cord de fibras sintéticas.

Temperatura: -20°C / 82°C.

Color externo: Verde.

K de rotura: 2,5.



| Ø interno (mm) | Ø interno (pulg) | Ø externo (mm) | Presión de Trab. - bar | Presión de Trab. - psi | Peso Kg/Mt |
|----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------|
| 19 | 3/4 | 32 | 40 | 580 | 0,687 |
| 25 | 1 | 39 | 30 | 435 | 0,853 |
| 31,5 | 1 1/4 | 45 | 30 | 435 | 1,044 |
| 38 | 1 1/2 | 51 | 25 | 363 | 1,210 |
| 45 | 1 3/4 | 58 | 20 | 290 | 1,457 |
| 51 | 2 | 65 | 20 | 290 | 1,739 |
| 57 | 2 1/4 | 71 | 15 | 218 | 1,933 |
| 63 | 2 1/2 | 79 | 12 | 174 | 2,503 |
| * 76 | 3 | 93 | 12 | 174 | 2,923 |
| * 90 | 3 1/2 | 105 | 10 | 145 | 3,377 |
| * 100 | 4 | 119 | 10 | 145 | 3,796 |
| * 125 | 5 | 147 | 8 | 116 | 4,745 |
| * 150 | 6 | 172 | 6 | 87 | 6,150 |



www.grobear.com.ar



info@grobear.com.ar



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

Größe^G
SOLUCIONES INDUSTRIALES