

## Abrasivos

Equipos de arenado y granallado, paso de cemento en polvo y elaborado, cereales y todo tipo de abrasivos no corrosivos en general. Servicio liviano. tubo interno altamente resistente a la abrasión y a la laceración.





**Superficie externa:** Lisa con impresión de tela fina.

**Compuesto interno:** NR - BR.

**Compuesto externo:** EPDM.

**Refuerzo:** Trenzas de hilado de poliéster.

**Temperatura:** -30°C / 82°C. K de rotura: 4.



Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
19	3/4	32	10	145	0,600
25	1	41	10	145	0,890
31,5	1 1/4	47	10	145	1,090
38	1 1/2	54	10	145	1,246
45	1 3/4	62	10	145	1,735
51	2	69	10	145	1,900



[www.grobear.com.ar](http://www.grobear.com.ar)



[info@grobear.com.ar](mailto:info@grobear.com.ar)



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

**Größe**<sup>G</sup>  
SOLUCIONES INDUSTRIALES